

CEPI Code: 52

Umweltfreundlich hergestellt & vollständig wiederverwertbar

| TECHNISCHE DATEN | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| FLÄCHENGEWICHT [ISO 536] | | | SCT quer [ISO 9895] | | Berstdruck [ISO 2758] | | CMT 30 [ISO 7263] | |
| Sollwert | Toleranz | | Sollwert | garantierter Wert | Sollwert | garantierter Wert | Sollwert | garantierter Wert |
| [g/m ²] | [min. g/m ²] | [max. g/m ²] | [kN/m] | [kN/m] | [kPa] | [kPa] | [N] | [N] |
| 100 | 97,0 | 103,0 | 1,70 | 1,55 | 220 | 205 | 150 | 130 |
| 105 | 101,9 | 108,2 | 1,80 | 1,70 | 230 | 215 | 160 | 140 |
| 110 | 106,7 | 113,3 | 1,90 | 1,80 | 245 | 230 | 170 | 150 |
| 120 | 116,4 | 123,6 | 2,10 | 2,00 | 285 | 270 | 185 | 165 |
| 130 | 126,1 | 133,9 | 2,25 | 2,15 | 310 | 295 | 205 | 185 |
| 140 | 135,8 | 144,2 | 2,45 | 2,35 | 340 | 325 | 215 | 195 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Feuchte [ISO 287] | Typischer Wert 8,0 %, min. 6,5 %, max. 9,0 % |
| COBB 60 [ISO 535] | ungeleimt |
| Testbedingungen [ISO 187] | 23°C +/-1°C und 50 % RH +/- 2 % |
| Färbung | Oberseite gefärbt |
| Max. Trimm / mögliche Rollenbreiten | 7.450 mm / 700 - 3.350 mm für Grammaturen unter oder gleich 130 g/m ² 2.500 mm / 2.100 - 2.500 mm für Grammaturen über 130 g/m ² |

Gültig ab 01.10.2018

Empfohlene Anwendungsbereiche

- Industrieverpackung für Automobil-, Möbel-, Pharma- und Chemieindustrie sowie Verbrauchsgüter
- Verpackung für elektronische Geräte und Haushaltsgeräte
- Verpackung für E-Commerce
- Einsatz als Schwerlastverpackung

Kontakt

Laakirchen Papier AG Tel: +43 (0) 7613 8800-
Technischer Kundenservice 219
Schillerstraße 5
4663 Laakirchen
Österreich

Zertifikate

ISEGA* OHSAS 18001
ISO 9001 FSC®, FSC-C103697
ISO 14001 DIN EN 15593
ISO 50001

<http://raubling.heinzelpaper.com/de/>

* Das Produkt kann für den Lebensmittelkontakt gemäß der aktuellen Unbedenklichkeitsbescheinigung eingesetzt werden. Es darf dabei in direktem Kontakt mit solchen Lebensmitteln stehen, die vor dem Verzehr geschält oder gewaschen werden. Darüber hinaus darf es in direktem Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln stehen sowie als Sekundärverpackung verwendet werden, sofern die Verpackung von fettenden Lebensmitteln sowie Lebensmitteln mit großer Oberfläche durch einen zusätzlichen Einsatz geeigneter Zwischenverpackung erfolgt. Das aktuell gültige Zertifikat finden Sie unter raubling.heinzelpaper.com

Gedruckt September 2017. Die neueste Version dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website.